

Техническая карта

VS1850**31/03/2016****Версия 1**

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85-35010 San Dono di Massanzago (PD) - Italy -
Тел. 049/9322311 ra - 049/5797262 Факс - Сайт: www.sirca.it.

SIRCA S.p.A. – это компания с системой менеджмента качества, сертифицированной DNV
согласно нормам UNI EN ISO 9001.

Наименование и код

VS1850

Химический тип

Смесь натуральных масел и уретановых связующих

Описание и характеристики

Сильноконцентрированное масло. Продукт используется при отделке садовой мебели, клееного бруса и прочих деревянных изделий, эксплуатируемых в уличных условиях, а также для реставрации интерьерной мебели.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	59±1
Вязкость DIN 4 при 20°C	I.O. 301	секунд	15±1
Удельный вес	I.O. 309	г/см ³	0,920±0,010

Применение

VS1850: Готов к использованию

Сушка при: 20°C

От пыли: 6 часов

На отлип: 10 часов

Техническая карта

VS1850**31/03/2016****Версия 1**

Шлифовка: 24 часа

Способ нанесения: кисть с последующим растиранием

Количество слоев: 1-2

Основные свойства

Это специальный продукт, разработанный для изделий, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Масло используется для нанесения непосредственно на необработанную поверхность в 1-2 слоя, либо для восстановления старого лакокрасочного покрытия. Продукт характеризуется высокой устойчивостью к воздействию УФ излучения, отличной смачиваемостью, высокой скоростью сушки. Масло не изменяет естественный цвет поверхности, а также обладает изоляционными свойствами и предотвращает разложение лигнина. Окрашенная поверхность характеризуется высокой равномерностью.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Опилки, хлопчатая или обычная бумага, а также прочие подобные материалы, пропитанные VS1850 и оставленные в данных условиях, имеют тенденцию к самовозгоранию. Перед началом работ следует проветрить помещение для обеспечения высокой скорости высыхания масла. Перед утилизацией описанных выше материалов их следует намочить водой. VS1850 предназначен только для профессионального использования.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25° С.

Хранение: 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий. Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.