


Технический лист  
FARBRAUM WACT 651



Водорастворимое белое среднеслойное покрытие для древесины на основе акрилата 3 в 1 (грунт, средний слой, финишное покрытие)

**Характеристика**

<b>Назначение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для покраски деревянных фасадов, и др. конструкций из древесины.</li> <li>• для наружных и внутренних работ.</li> <li>• подходит для различных пород древесины.</li> </ul>
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• хорошая адгезия.</li> <li>• содержит биоцидную добавку / защищает от плесени, синевы и гнили.</li> <li>• водоотталкивающая поверхность.</li> <li>• легко распыляется и наносится кистью.</li> <li>• гелеобразная форма предотвращает стекание.</li> </ul>
<b>Внешний вид</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• густой, белый.</li> </ul>
<b>Указания / рекомендации</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• перед применением тщательно перемешать.</li> <li>• перед началом работ выкрасить и проверить цветовой оттенок.</li> <li>• при необходимости разбавить продукт водой не более 10%.</li> </ul>

**Технические данные**

<b>Связующее вещество</b>	Акриловая дисперсия		
	<b>Критерий</b>	<b>Норма/ правила проведения испытаний</b>	<b>Значение/единица</b>
	Плотность	ГОСТ 31992.1-2012	1,12±0,05 г/см <sup>3</sup>
	Сухой остаток	ГОСТ 31939-2012	46%
	Степень блеска	ГОСТ 31975-2017	20 gloss
При указании значений брались средние или приблизительные значения. Определенные показатели в отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта.			

**Поверхность основания**

<b>Требования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли, грязи и смол.</li> <li>• Влажность древесины должна быть в пределах 12-14,5%.</li> </ul>				
<b>Подготовка</b>	Произвести механическую шлифовку древесины абразивом р80-120.				
<b>Применение</b>					
<b>Температура использования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальная температура поверхности и воздуха: +10 °С.</li> <li>• Максимальная температура поверхности и воздуха: +30°С.</li> <li>• Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%.</li> </ul>				
<b>Расход</b>	<table border="1"> <tr> <td>Приблизительный расход на каждый слой</td> <td>Ед. измерения</td> </tr> <tr> <td>0,06-0,07</td> <td>л/м<sup>2</sup></td> </tr> </table>	Приблизительный расход на каждый слой	Ед. измерения	0,06-0,07	л/м <sup>2</sup>
Приблизительный расход на каждый слой	Ед. измерения				
0,06-0,07	л/м <sup>2</sup>				
Расход материала зависит от метода нанесения, и впитывающей способности поверхности. Приведенные данные по расходу представляют собой ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует определить при тестовом нанесении.					



Технический лист  
**FARBRAUM WACT 651**

**Нанесение**

Нанесение	Кисть	Традиционное распыление
Рабочее оборудование	смешанный или синтетический ворс	-
Сопло (Ø мм)	-	2,2 - 2,5
Давление подачи воздуха (bar)	-	3 - 4
Разбавитель	вода	
Добавлять %	Не более 10%	
Расход (гр/м <sup>2</sup> ) в 1 слой	60-70	100 - 150
Толщина сухой пленки (µm)	28 (в 1 слой)	46 - 69 (в 1 слой)
Количество слоев для достижения наилучшего результата	в 3 слоя	в 2 слоя

Для внутренних работ наносить кистью в 3 слоя.

Для внешних работ наносить кистью в 3 слоя или в 2 слоя поверх грунта FARBRAUM WACT 640.

Возможно применение материала в др. системах (уточняйте у производителя).

**Высыхание**

Температуре +20°C и относительной влажности 50-60%:

Сухой от пыли	30 мин
Прикосновение	1 час
Следующий слой	2-3 часа

• Время высыхания может быть увеличено или сокращено в соответствии с изменениями толщины слоя и температурно-влажностного режима.

• При неблагоприятных погодных условиях следует по умолчанию предпринять соответствующие защитные меры (укрыть от дождя пленкой) для окрашивания или недавно окрашенных поверхностей.

**Очистка инструмента**

Сразу после использования промыть водой.

**Поставка**

**Тара**

Металлическая тара 5л, 20л, IBC контейнер 1000л.

**Колеровка**

Колеруется в любые светлые укрывные цвета RAL NCS и др.

**Хранение**

**Условия хранения**

Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от мороза, жары и прямых солнечных лучей.

**Срок хранения**

24 месяца в закрытой таре при температуре от +5 до +30°C (не замораживать).

**Прочее**

**Безопасность**

Паспорт безопасности вы можете запросить у производителя.

Пожалуйста, обратите внимание на информацию по обращению с продуктом, его хранению и утилизации.

Избегать попадания на кожу и в глаза.

При распылении необходимо использовать специальное защитное оборудование.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или с нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данная версия создана 20.05.24г.*

ООО «ФАРБРАУМ», адрес: М.О., г. Солнечногорск, ул. Обуховская, д. 9А., тел. 8 (495) 005-38-85, почта: [info@farbraum.ru](mailto:info@farbraum.ru), сайт: [www.farbraum.ru](http://www.farbraum.ru).